

ICS 91.080.30

CCS P 24

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 2363—20**

代替 DB 37/T 2363—2013

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程

Technical specification for testing comprehensive strength of masonry mortar by penetration resistance method

20** - ** - **发布

20** - ** - **实施

山东省市场监督管理局 发布

目 次

前言.....	II
引言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 符号.....	2
5 贯入仪.....	2
5.1 基本要求.....	2
5.2 技术要求.....	3
5.3 校准.....	4
5.4 其它要求.....	4
6 检测技术.....	4
6.1 一般规定.....	4
6.2 贯入检测.....	5
7 测强曲线.....	6
7.1 适用条件.....	6
7.2 限制条件.....	6
7.3 制定专用测强曲线或通过试验进行修正.....	7
7.4 按 JGJ/T 70—2009 要求制作试块（砂浆试模带底模）测强曲线。.....	7
7.5 按 JGJ/T 70—2009 实施前的标准要求制作试块（砂浆试模不带底模）测强曲线。.....	7
8 检测数据分析处理.....	7
8.1 砂浆强度平均值、标准差及变异系数.....	7
8.2 异常数据判断和处理.....	8
8.3 变异系数限值.....	8
8.4 单个构件检测砂浆强度推定值.....	8
8.5 按批抽样检测砂浆强度推定值.....	8
8.6 砌筑砂浆强度超出检测范围的表述.....	8
附录 A（规范性） 贯入仪校准方法.....	9
附录 B（规范性） 专用测强曲线的制定方法.....	10
附录 C（规范性） 按 JGJ/T 70—2009 要求制作试块（砂浆试模带底模）测区砂浆强度换算表.....	12
附录 D（规范性） 按 JGJ/T 70—2009 实施前的标准要求制作试块（砂浆试模不带底模）测区砂浆强度换算表.....	13
附录 E（规范性） 异常数据判断与处理.....	14
附录 F（规范性） 格拉布斯检验临界值表.....	16
参考文献.....	17

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB37/T 2363—2013《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》，DB37/T 2363—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了术语中单个构件的定义（见3.3，2013年版的3.3）；
- b) 增加了贯入仪和贯入深度测量表使用时的环境要求（见5.1.3）；
- c) 增加了贯入深度测量表做为法定计量仪器的规定（见5.3.1、5.3.2）；
- d) 更改了表2中注1、注2、注3的内容（见6.1.3表2，2013年版的6.1.3表2）；
- e) 更改了测区布置要求，增加了测区间距、水平灰缝数量等（见6.1.4，2013年版的6.1.4）；
- f) 增加了贯入深度测量表清零的操作（见6.2.2）；
- g) 增加了测点不平整时处理方法（见6.2.2）；
- h) 增加了贯入仪校准方法（见附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省住房和城乡建设厅提出、归口并组织实施。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——DBJ 14—031—2004、DB37/T 2363—2013

引　　言

为规范山东地区使用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术，保证检测精度，山东省建筑科学研究院有限公司会同有关单位经调查研究，认真总结实践经验，参考国家有关标准，并广泛征求意见，编制出本文件。

新建结构砌筑砂浆抗压强度的检测与评定应按国家标准GB 50203等的有关规定执行，当需要推定新建工程或既有建筑的砌筑砂浆强度时，可按本文件进行检测，检测结果可作为评价砌筑砂浆强度的依据。

采用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度，除应符合本文件的规定外，尚应符合国家有关标准的规定。现场检测作业，应遵守有关安全技术及劳动保护规定。

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程

1 范围

本文件规定了贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的术语、定义、贯入仪技术要求、检测技术、测强曲线和检测数据分析处理。

本文件适用于采用贯入法进行砌筑砂浆抗压强度的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50203—2011 砌体工程施工质量验收规范

GB/T 4883 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理

JGJ/T 70—2009 建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ/T 98 砌筑砂浆配合比设计规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

贯入法 penetration resistance method

通过检测砌筑砂浆的贯入值来推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

3.2

检测批 inspection lot

砌筑砂浆强度等级相同，原材料、配合比、施工工艺、养护条件基本一致且龄期相近，总量不大于 250 m^3 的砌体构成的检测对象。

3.3

单个构件 individual member

同楼层的独立柱或同楼层同自然间同轴线面积不大于 25 m^2 的墙体。

3.4

测区 testing zone

在构件上，按检测方法要求布置的检测区域。

3.5

测点 testing point

在测区内，按检测方法要求布置的贯入检测点。

3.6

测区砂浆强度换算值 conversion strength of testing zone

由砂浆贯入深度值通过测强曲线计算得到的砌筑砂浆抗压强度值。相当于被测构件测试部位在所处条件及龄期下，边长为70.7 mm立方体砂浆试块的抗压强度值。

3.7

砂浆强度推定值 **estimated strength of mortar**

按照GB 50203—2011及此标准实施前相关标准中有关规定，对各测区强度换算值进行整理后，得出检测批或单个构件的砌筑砂浆强度值。

4 符号

下列符号适用于本文件。

$d_{m,i}$ ：第*i*测区贯入深度平均值。

d_j ：第*j*个测点的贯入深度值。

e_r ：回归方程式的强度相对标准差（%）。

$f_{c,i}$ ：对应于第*i*组试块的同一砌体砂浆贯入深度按回归方程计算的强度换算值。

$f_{cu,e}$ ：构件或检测批砂浆强度推定值。

$f_{cu,i}$ ：第*i*测区的砂浆强度换算值。

$f_{cu,min}$ ：构件或检测批砂浆强度换算值的最小值。

$f_{m,i}$ ：由第*i*组砌体砂浆试块抗压试验得出的砂浆强度值。

G_n 、 G'_n ：格拉布斯检验统计量。

$G_{0.975}$ 、 $G_{0.995}$ ：格拉布斯检验临界值。

$m_{f_{cu}}$ ：构件或检测批砂浆强度换算值的平均值。

$s_{f_{cu}}$ ：构件或检测批砂浆强度换算值的标准差。

δ ：构件或检测批砂浆强度换算值的变异系数。

δ_r ：回归方程式的强度平均相对误差（%）。


5 贯入仪

5.1 基本要求

5.1.1 贯入法检测砂浆强度使用的仪器应包括贯入仪、贯入深度测量表，贯入仪构造见图1。

5.1.2 贯入仪及贯入深度测量表应具有产品合格证、计量器具许可证证号和CMC标志。

5.1.3 贯入仪和贯入深度测量表使用时的环境温度应为（-4~40）℃。



说明:

- 1——扁头;
- 2——扁头端面;
- 3——测钉;
- 4——贯入杆端面;
- 5——主体;
- 6——贯入杆;
- 7——工作弹簧;
- 8——调整螺母;
- 9——挂钩;
- 10——扳机;
- 11——把手;
- 12——贯入杆外端。

图1 贯入仪构造示意图

5.2 技术要求

贯入仪及贯入深度测量表的性能应满足表1的要求。

表 1 砂浆贯入仪标准状态的性能要求

测试项目	性能要求
贯入力/N	800±8
工作行程/mm	20±0.10
测钉长度/mm	40±0.10
测钉直径/mm	3.5±0.05
测钉尖端锥度/°	45±0.5
测钉量规的量规槽长度/mm	39.5 ^{+0.10} ₀
测量表量程/mm	不小于 20.0
测量表分度值/mm	0.01

5.3 校准

5.3.1 贯入仪使用过程中，应定期校准，校准周期不宜超过一年，贯入仪校准应符合本文件附录 A 的规定。

5.3.2 贯入深度测量表为法定计量仪器，应经计量部门检定合格再使用。

5.3.3 当遇到下列情况之一时，仪器应送校准机构进行校准：

- a) 新仪器启用前；
- b) 达到校准有效期（建议校准有效期一年）；
- c) 更换主要零件或对仪器进行过调整；
- d) 检测数据异常；
- e) 零部件松动；
- f) 遭遇撞击或其他损坏。

5.4 其它要求

5.4.1 贯入仪使用完毕后应清除仪器表面和外壳上的污垢、尘土。在闲置和保存时，应放在干燥阴凉处，工作弹簧应处于自由状态。

5.4.2 贯入仪不可随意拆装。

6 检测技术

6.1 一般规定

6.1.1 检测前宜收集的资料

资料应包括：

- a) 工程名称及设计单位、施工单位、建设单位和监理单位名称；
- b) 结构或构件名称、外形尺寸、数量及砌筑砂浆强度等级；
- c) 原材料试验报告、砂浆配合比等；
- d) 施工时材料计量情况、养护情况及成型日期等；
- e) 必要的设计图纸和施工记录；
- f) 检测原因。

6.1.2 检测方式选择

6.1.2.1 砌筑砂浆强度检测可采用下列两种方式进行：

- a) 单个构件检测：适用于单独的砌体结构或构件的检测；当检测批样本容量少于9个时，按单个构件检测，单个构件检测结论不得扩大到未检测的构件或范围；
- b) 按批抽样检测：适用于检测批砌体结构检测。

6.1.2.2 大型结构可按施工顺序、位置等划分为若干个检测单位，每个检测单位作为一个独立构件，根据检测单位数量及检测需要，选择检测方式。

6.1.3 按批抽样检测

按批抽样检测时，应进行随机抽样，且抽测构件最小数量应符合表2的规定。

表2 检验批最小样本容量

检验批的容量	检测类别和样本最小容量			检验批的容量	检测类别和样本最小容量		
	A	B	C		A	B	C
9~15	2	3	5	51~90	5	13	20
16~25	3	5	8	91~150	8	20	32
26~50	5	8	13	151~280	13	32	50

注1：检测类别A是放宽检测情况，适用于施工资料完善，已有砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果合格，已获得资料均显示砌筑砂浆强度符合要求的情况；

注2：检测类别B是正常检测情况，适用于施工资料完善，已有砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果合格，对实体结构砌筑砂浆强度有怀疑，或砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果缺失的情况；

注3：检测类别C是加严检测情况，适用于施工资料不完善，或已有砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果不合格，或已发现实体结构存在问题较多的情况。

注4：无特别说明时，样本单位为构件。

6.1.4 测区布置

测区布置应符合下列要求：

- a) 单个构件检测时，测区数不应少于3个，对砂浆颜色不均匀、贯入深度值变化较大的构件，测区数量应适当增加；测区间距不应大于2m，测区距离构件底部应不大于0.5m；
- b) 按批抽样检测时，应根据被测构件的面积及砌筑砂浆质量状况，每个独立构件应布置1~3个测区，检测批测区总数不应少于15个；
- c) 测区应均匀分布在同一构件的不同水平面内，每个测区应不少于8条水平灰缝，面积不宜小于0.5 m²；
- d) 砌体表面粉刷层、勾缝砂浆、污物等应小心清除干净，且不应有残留的粉末和碎屑；
- e) 测点处砂浆表面应轻轻打磨平整，并应除去浮灰；
- f) 被检测灰缝应平整、饱满，其厚度不应小于7mm，测点不应布置在竖缝上，并且距竖缝、预埋件的边缘不应小于30mm，测点距门窗洞口、后砌洞口不应小于100mm。

6.1.5 其它规定

6.1.5.1 每一测区应测试16个点，测点应均匀分布在砌体的水平灰缝上，相邻测点水平间距不宜小于240mm，同一测区每条灰缝测点不宜多于2个。

6.1.5.2 测区宜标有清晰的编号，必要时可在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。

6.2 贯入检测

6.2.1 贯入检测应按下列程序操作:

- a) 每次贯入前, 应清除测钉上附着的砂浆灰渣等杂物, 测量测钉的长度, 测钉长度满足本文件表1的要求时方可使用, 不满足要求的测钉马上标识并废弃, 选用满足要求的新测钉;
- b) 将测钉插入贯入杆的测钉座中, 测钉尖端向外, 固定好测钉;
- c) 用加力杠杆或旋紧螺母压缩弹簧, 挂上挂钩(用旋紧螺母时, 挂钩挂上后, 应将螺母退至贯入杆最末端);
- d) 将贯入仪扁头对准灰缝中间, 并垂直贴在被测砌体灰缝砂浆的表面, 握住贯入仪把手, 扳动扳机, 将测钉贯入被测砂浆中;
- e) 发现测点处的灰缝砂浆存在空洞或测点周围砂浆不完整时, 该测点应作废, 另选测点补测。

6.2.2 贯入深度值的测量应按下列程序操作:

- a) 开启贯入深度测量表, 将其测量针置于钢制平整量块上, 直至扁头端面和量块表面重合, 清零, 使贯入深度测量表读数为零;
- b) 将测钉从灰缝中拔出, 小心清除测孔中的粉尘;
- c) 将贯入深度测量表扁头对准灰缝, 同时测头插入测孔中, 扁头紧贴灰缝砂浆, 并保持测量表垂直于被测砌体灰缝砂浆的表面, 读取贯入深度值 d_i 。
- d) 当砌体灰缝无法打磨平整时, 可在测点处标记, 贯入检测前用贯入深度测量表测读测点处的砂浆表面不平整度读数 d_0 , 然后再进行贯入检测, 测读贯入深度值 d , 此时, 测点贯入深度值 $d_i = d - d_0$ 。

6.2.3 贯入深度值计算

计算测区平均贯入深度值时, 应从该测区的16个贯入深度值中剔除3个最大值和3个最小值, 然后将余下的10个贯入深度值按公式(1)计算:

$$d_{m,i} = \frac{\sum_{j=1}^{10} d_j}{10} \quad (1)$$

式中:

$d_{m,i}$ —— 第 i 测区贯入深度平均值, 精确至 0.01 mm;

d_j —— 第 j 个测点的贯入深度值, 精确至 0.01 mm。

7 测强曲线

7.1 适用条件

采用本文件测强曲线的砌筑砂浆应符合下列规定:

- a) 符合普通砌筑砂浆用材料、拌和用水的质量标准, 以中砂为细集料;
- b) 采用普通施工工艺, 包括预拌砂浆工艺;
- c) 砂浆为干燥状态;
- d) 龄期不少于 14 d;
- e) 抗压强度为 (0.4~15.0) MPa。

7.2 限制条件

当砌筑砂浆有下列情况之一时, 不得采用本文件进行砌筑砂浆强度检测:

- a) 测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷;

- b) 遭受化学腐蚀、高温、火灾或冻伤;
 - c) 砌体的水平灰缝深度小于 30 mm 时。

7.3 制定专用测强曲线或通过试验进行修正

当砌筑砂浆有下列情况之一时，不得按本文件所给的测强曲线计算砂浆抗压强度换算值，但可按本文件附录A的规定制定专用测强曲线或通过试验进行修正：

- a) 粗砂或细砂配制;
 - b) 特种砌筑工艺制作;
 - c) 掺有微沫剂、引气剂;
 - d) 长期处于高温、潮湿环境或浸水状态。

7.4 按 JGJ/T 70—2009 要求制作试块（砂浆试模带底模）测强曲线。

施工时按照 JGJ/T 70—2009 标准制作试块时，第 i 测区砂浆强度换算值应按公式（2）计算，或根据该测区的平均贯入深度值由附录 B 查得。

$$f_{cu,i} = 189.75d_{m,i}^{(-2.0206)} \dots \quad (2)$$

式中：

$f_{cu,i}$ ——第*i* 测区的砂浆强度换算值, 精确到0.1 MPa。

7.5 按 JGJ/T 70—2009 实施前的标准要求制作试块（砂浆试模不带底模）测强曲线。

标准 JGJ/T 70—2009 实施前施工工程, 制作试块时砂浆试模不带底模, 第 i 测区砂浆强度换算值应按公式(3)计算, 或根据该测区的平均贯入深度值由附录 C 查得。

$$f_{cu,i} = 191.52d_{m,i}^{(-1.9712)} \dots \quad (3)$$

8 检测数据分析处理

8.1 砂浆强度平均值、标准差及变异系数

当测区数不少于10个时，构件或检测批砂浆强度换算值的平均值、标准差和变异系数应分别按公式(4)、(5)、(6)计算：

$$m_{f_{cu}} = \frac{\sum_{i=1}^n f_{cu,i}}{n} \quad \dots \quad (4)$$

$$s_{f_{cu}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_{cu,i})^2 - n(m_{f_{cu}})^2}{n-1}} \quad \dots \quad (5)$$

式中：

m_f ——构件或检测批砂浆强度换算值的平均值, 精确到0.1 MPa;

n ——对于单个构件检测，取被测单个构件的测区数；对于按批抽样检测的构件，取被抽取构件测区数之和；

s_f ——构件或检测批砂浆强度换算值的标准差，精确到0.01 MPa；

δ ——构件或检测批砂浆强度换算值的变异系数，精确到0.01。

8.2 异常数据判断和处理

检测批中的异常数据，可予以舍弃；异常数据的舍弃应符合GB/T 4883的规定，详见附录D。

8.3 变异系数限值

当检测结果的变异系数 δ 大于0.35时，应检查检测结果离散性较大的原因，若系检测批划分不当，宜重新划分，并可增加测区数进行补测，然后重新分析计算。

8.4 单个构件检测砂浆强度推定值

当按单个构件检测时，以测区砂浆强度最小换算值作为该构件的砂浆强度推定值，按公式（7）计算：

$$f_{cu,e} = f_{cu,\min} \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

式中：

$f_{cu,min}$ ——构件或检测批砂浆强度换算值的最小值；

$f_{cu,e}$ ——构件或检测批砂浆强度推定值，精确至0.1 MPa。

8.5 按批抽样检测砂浆强度推定值

8.5.1 被测砌体按 GB 50203—2011 的有关规定修建时, 检测批砂浆强度推定值, 应按公式(8)计算:

$$f_{cu,e} = \min\{0.91m_{f_{cu}}, 1.18f_{cu,\min}\} \quad \dots \quad (8)$$

8.5.2 在 GB 50203—2011 实施前建设的工程，应按公式（9）计算：

$$f_{cu,e} = \min\{m_{f_{cu}}, 1.33 f_{cu,\min}\} \quad \dots \quad (9)$$

8.6 砌筑砂浆强度超出检测范围的表述

当砌筑砂浆抗压强度检测结果小于1.0 MPa或大于15.0 MPa时，不应给出具体检测值，可仅给出检测值范围 $f_{cu,e} < 1.0 \text{ MPa}$ ，或 $f_{cu,e} > 15.0 \text{ MPa}$ 。

附录 A
(规范性)
贯入仪校准方法

A. 1 贯入力校准

A. 1. 1 贯入力的校准应在弹簧压力试验机上进行，校准时贯入仪的工作弹簧应处于自由状态。

A. 1. 2 弹簧压力试验机的性能应符合下列规定：

- a) 位移分度值应为0.01 mm;
- b) 负荷分度值应为0.1 N;
- c) 位移误差应为 ± 0.01 mm;
- d) 负荷误差应小于0.5%的示值误差。

A. 1. 3 贯入力的校准应按下列步骤进行：

- a) 将U形架（或环形支撑架，以下同）平放在弹簧压力试验机工作台中线处，然后将贯入仪扁头向上安放于U形架上；
- b) 将弹簧压力试验机压头与贯入杆端面接触，压力值清零，记录位移读数S₀；
- c) 将弹簧压力试验机压头下压（20±0.1）mm，记录压力值。

A. 1. 4 贯入力技术要求为：弹簧下压20 mm时，压力值为（800±8）N，满足此要求判定贯入力合格，否则，判定贯入力不合格。

A. 2 工作行程校准

A. 2. 1 贯入仪的工作弹簧处于自由状态时，将贯入仪扁头向上安放于U形架上，用深度游标卡尺测量贯入杆上端面至扁头端面的距离l₀。

A. 2. 2 给贯入仪的工作弹簧加压，直至挂钩挂上停止。采用螺母加力时，应将旋紧螺母退至贯入杆外端。

A. 2. 3 贯入仪的工作弹簧处于加压工作状态，将贯入仪扁头向上安放于U形架上，用深度游标卡尺测量贯入杆上端面至扁头端面的距离l₁。

A. 2. 4 两次测量距离的差（l₁-l₀）即为工作行程。

A. 2. 5 工作行程技术要求为：（20±0.1）mm，满足此要求判定工作行程合格，否则，判定工作行程不合格。

附录 B
(规范性)
专用测强曲线的制定方法

B. 1 试验要求

B. 1. 1 制定专用测强曲线的砌体应与需检测砌体在原材料(含品种、规格)、施工工艺、养护方法等方面条件相同, 所用砂浆强度贯入检测仪应符合本文件第4章的各项要求。

B. 1. 2 原材料准备: 水泥应符合GB 175的要求, 砂、掺合料、粉煤灰、拌制用水、外加剂等材料应符合JGJ/T 98有关规定, 按专用测强曲线的需要确定砌块材料。

B. 2 砌体及试件的制作和养护

B. 2. 1 按施工常用配合比设计不少于6个强度等级的砂浆配合比, 按砌块和砌筑砂浆不同, 每类砌体制作 3 m^2 试验墙体, 同时同条件制作6组边长为70.7 mm立方体砂浆试件, 同一龄期试件宜在同一天内成型完毕。

B. 2. 2 在成型后的第二天, 将试块放置试验砌体附近同条件自然养护, 养护条件与待测砌体基本一致。

B. 3 试验项目

B. 3. 1 按本文件要求在试验墙体上进行砌筑砂浆贯入深度值检测, 从每一类砌体的16个贯入深度值中分别剔除其中3个最大值和3个最小值, 然后再求余下的10个贯入深度值的平均值, 即得该砌体砂浆贯入深度平均值 d_m 。

B. 3. 2 按JGJ 70的规定进行砂浆试块的抗压强度试验, 得到砂浆试块的抗压强度值 f_m 。

B. 3. 3 应检测不少于三个龄期的数据。

B. 4 确定专用测强曲线

B. 4. 1 专用测强曲线的回归方程式, 应按每一砌体求得的 d_m 和 f_m 数据, 采用最小二乘法原理计算。

B. 4. 2 推荐采用的回归方程式如下:

$$f_c = Ad_m^B \quad \dots \dots \dots \quad (\text{B.1})$$

式中:

A、B——回归系数;

d_m ——砌体砂浆平均贯入深度值, 精确至0.01 mm。

B. 4. 3 回归方程式的强度平均相对误差 δ_r , 强度相对标准差 e_r , 应分别按公式(A.2)、(A.3)计算:

$$\delta_r = \pm \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{f_{c,i}}{f_{m,i}} - 1 \right| \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (\text{B.2})$$

$$e_r = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{f_{c,i}}{f_{m,i}} - 1 \right)^2} \times 100\% \dots \quad (\text{B.3})$$

式中：

δ_r ——回归方程式的强度平均相对误差（%），精确至0.1；

e_r ——回归方程式的强度相对标准差（%），精确至0.1；

$f_{m,i}$ ——由第*i*组砌体砂浆试块抗压试验得出的砂浆强度值，精确至0.1 MPa；

$f_{c,i}$ ——对应于第*i*组试块的同一砌体砂浆贯入深度按（B.1）式回归方程计算的强度换算值，精确至0.1 MPa；

n ——制定回归方程式的砌体数。

B.4.4 专用测强曲线的强度误差应符合下列规定：

a) 平均相对误差 $\delta_r \leq 18.0\%$ ；

b) 相对标准差 $e_r \leq 20.0\%$ 。

当 δ_r 和 e_r 符合规定时，经专家论证通过后使用。

附录 C

(规范性)

按 JGJ/T 70—2009 要求制作试块(砂浆试模带底模)测区砂浆强度换算表

表 B.1 按 JGJ/T 70—2009 要求制作试块(砂浆试模带底模)测区砂浆强度换算表

平均贯入 深度值 d_m (mm)	砂浆强度 换算值 (MPa)						
3.5	15.1	6.1	4.9	8.7	2.4	11.3	1.4
3.6	14.3	6.2	4.8	8.8	2.3	11.4	1.4
3.7	13.0	6.3	4.6	8.9	2.3	11.5	1.4
3.8	13.5	6.4	4.5	9.0	2.2	11.6	1.3
3.9	12.1	6.5	4.3	9.1	2.2	11.7	1.3
4.0	11.5	6.6	4.2	9.2	2.1	11.8	1.3
4.1	11.0	6.7	4.1	9.3	2.1	11.9	1.3
4.2	10.4	6.8	3.9	9.4	2.1	12.0	1.3
4.3	10.0	6.9	3.8	9.5	2.0	12.1	1.2
4.4	9.5	7.0	3.7	9.6	2.0	12.2	1.2
4.5	9.1	7.1	3.6	9.7	1.9	12.3	1.2
4.6	8.7	7.2	3.5	9.8	1.9	12.4	1.2
4.7	8.3	7.3	3.4	9.9	1.8	12.5	1.2
4.8	8.0	7.4	3.3	10.0	1.8	12.6	1.1
4.9	7.6	7.5	3.2	10.1	1.8	12.7	1.1
5.0	7.3	7.6	3.2	10.2	1.7	12.8	1.1
5.1	7.1	7.7	3.1	10.3	1.7	12.9	1.1
5.2	6.8	7.8	3.0	10.4	1.7	13.0	1.1
5.3	6.5	7.9	2.9	10.5	1.6	13.1	1.0
5.4	6.3	8.0	2.8	10.6	1.6	13.2	1.0
5.5	6.1	8.1	2.8	10.7	1.6	13.3	1.0
5.6	5.8	8.2	2.7	10.8	1.5	13.4	1.0
5.7	5.6	8.3	2.6	10.9	1.5	13.5	1.0
5.8	5.4	8.4	2.6	11.0	1.5	13.6	1.0
5.9	5.3	8.5	2.5	11.1	1.5	13.7	1.0
6.0	5.1	8.6	2.5	11.2	1.4	13.8	0.9

附录 D

(规范性)

按 JGJ/T 70—2009 实施前的标准要求制作试块（砂浆试模不带底模）测区砂浆强度换算表

表 C.1 按 JGJ/T 70—2009 实施前的标准要求制作试块（砂浆试模不带底模）测区砂浆强度换算表

平均贯入深度值 d_m (mm)	砂浆强度换算值 (MPa)								
3.6	15.3	6.0	5.6	8.4	2.9	10.8	1.8	13.2	1.2
3.7	14.5	6.1	5.4	8.5	2.8	10.9	1.7	13.3	1.2
3.8	13.8	6.2	5.3	8.6	2.8	11.0	1.7	13.4	1.1
3.9	13.1	6.3	5.1	8.7	2.7	11.1	1.7	13.5	1.1
4.0	12.5	6.4	4.9	8.8	2.6	11.2	1.6	13.6	1.1
4.1	11.9	6.5	4.8	8.9	2.6	11.3	1.6	13.7	1.1
4.2	11.3	6.6	4.6	9.0	2.5	11.4	1.6	13.8	1.1
4.3	10.8	6.7	4.5	9.1	2.5	11.5	1.6	13.9	1.1
4.4	10.3	6.8	4.4	9.2	2.4	11.6	1.5	14.0	1.1
4.5	9.9	6.9	4.3	9.3	2.4	11.7	1.5	14.4	1.0
4.6	9.5	7.0	4.1	9.4	2.3	11.8	1.5	14.5	1.0
4.7	9.1	7.1	4.0	9.5	2.3	11.9	1.5	14.6	1.0
4.8	8.7	7.2	3.9	9.6	2.2	12.0	1.4	14.7	1.0
4.9	8.4	7.3	3.8	9.7	2.2	12.1	1.4	以下空白	
5.0	8.0	7.4	3.7	9.8	2.1	12.2	1.4		
5.1	7.7	7.5	3.6	9.9	2.1	12.3	1.4		
5.2	7.4	7.6	3.5	10.0	2.0	12.4	1.3		
5.3	7.2	7.7	3.4	10.1	2.0	12.5	1.3		
5.4	6.9	7.8	3.3	10.2	2.0	12.6	1.3		
5.5	6.6	7.9	3.3	10.3	1.9	12.7	1.3		
5.6	6.4	8.0	3.2	10.4	1.9	12.8	1.3		
5.7	6.2	8.1	3.1	10.5	1.9	12.9	1.2		
5.8	6.0	8.2	3.0	10.6	1.8	13.0	1.2		
5.9	5.8	8.3	3.0	10.7	1.8	13.1	1.2		

注：表中数据在应用时不得外推；表中未列数据，可用内插法求得，精确至 0.1MPa。

附录 E
(规范性)
异常数据判断与处理

E. 1 异常数据判断

依据《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883, 可采用格拉布斯准则进行异常值判断, 将测区砂浆强度换算值按从小到大顺序排列 $f_{cu,1}、f_{cu,2}、\dots、f_{cu,n}$, 计算统计量:

$$G_n = (f_{cu,n} - m_{f_{cu}}) / s_{f_{cu}} \dots \quad (E.1)$$

$$G'_n = (m_{f_{cu}} - f_{cu,1}) / s_{f_{cu}} \dots \quad (E.2)$$

式中:

G_n 、 G'_n ——格拉布斯检验统计量;

$f_{cu,1}$ ——构件或检测批砂浆强度换算值最小值;

$f_{cu,n}$ ——构件或检测批砂浆强度换算值最大值;

$G_{0.975}$ 、 $G_{0.995}$ ——格拉布斯检验临界值, 按检测批测区数量由附录E查得。

取检出水平 α 为 5%, 剔除水平 α^* 为 1 %, 按双侧情形检验, 检出水平 α 对应临界值为 $G_{0.975}$, 剔除水平 α^* 对应临界值为 $G_{0.995}$ 。

若 $G_n > G'_n$, 且 $G_n > G_{0.975}$, 则判断 $f_{cu,n}$ 为离群值, 否则, 判断没有离群值。

对检出的离群值 $f_{cu,n}$, 若 $G'_n > G_{0.995}$, 则判断 $f_{cu,n}$ 为统计离群值, 可考虑剔除, 否则, 判断未发现统计离群值, $f_{cu,n}$ 为歧离值。

若 $G'_n > G_n$, 且 $G'_n > G_{0.975}$, 则判断 $f_{cu,1}$ 为离群值, 否则, 判断没有离群值。

对检出的离群值 $f_{cu,1}$, 若 $G'_n > G_{0.995}$, 则判断 $f_{cu,1}$ 为统计离群值, 可考虑剔除, 否则, 判断未发现统计离群值, $f_{cu,1}$ 为歧离值。

E. 2 异常数据处理

E.2.1 若检出了一个离群值，应用相同的检出水平和相同的规则，对除去已检出离群值后余下的数值继续检验，直到不能检出离群值为止。对除去已检出离群值后余下的数值，应按本文件第 8.1 条重新计算强度换算值的平均值、标准差和变异系数。检出的离群值总数不宜超过样本量的 5%，若检出的离群值总数超过了这个上限，对此样本应作慎重的研究和处理。

E.2.2 检出歧离值后，不得随意舍去歧离值，应尽可能寻找其技术或物理上的原因，若在技术上或物理上找到了产生它的原因，则应剔除或修正；若未找到产生它的物理上和技术上的原因，则不得剔除或进行修正。

E.2.3 为保证结构安全，建议按下列方法处理：

- a) 高端歧离值可从样本中直接剔除；
- b) 低端歧离值在有充分理由说明其异常原因时，可以剔除；
- c) 当无充分理由说明其异常原因时，在低端歧离值邻近位置重新取样复测，根据复测结果，判断是否剔除；
- d) 保留歧离值，补充检测，增加样本数后重新检验异常值；
- e) 保留歧离值，重新划分检测批后重新检测；
- f) 歧离值剔除应由主检签字认可，并应记录剔除的理由和必要的说明。

附录 F
(规范性)
格拉布斯检验临界值表

表 F.1 格拉布斯检验临界值表

测区数量	$G_{0.975}$	$G_{0.995}$	测区数量	$G_{0.975}$	$G_{0.995}$	测区数量	$G_{0.975}$	$G_{0.995}$
9	2.215	2.387	40	3.036	3.381	71	3.262	3.627
10	2.290	2.482	41	3.046	3.393	72	3.267	3.633
11	2.355	2.564	42	3.057	3.404	73	3.272	3.638
12	2.412	2.636	43	3.067	3.415	74	3.278	3.643
13	2.462	2.699	44	3.075	3.425	75	3.282	3.648
14	2.507	2.755	45	3.085	3.435	76	3.287	3.654
15	2.549	2.806	46	3.094	3.445	77	3.291	3.658
16	2.585	2.852	47	3.103	3.455	78	3.297	3.663
17	2.620	2.894	48	3.111	3.464	79	3.301	3.669
18	2.651	2.932	49	3.120	3.474	80	3.305	3.673
19	2.681	2.968	50	3.128	3.483	81	3.309	3.677
20	2.709	3.001	51	3.136	3.491	82	3.315	3.682
21	2.733	3.031	52	3.143	3.500	83	3.319	3.687
22	2.758	3.060	53	3.151	3.507	84	3.323	3.691
23	2.781	3.087	54	3.158	3.516	85	3.327	3.695
24	2.802	3.112	55	3.166	3.524	86	3.331	3.699
25	2.822	3.135	56	3.172	3.531	87	3.335	3.704
26	2.841	3.157	57	3.180	3.539	88	3.339	3.708
27	2.859	3.178	58	3.186	3.546	89	3.343	3.712
28	2.876	3.199	59	3.193	3.553	90	3.347	3.716
29	2.893	3.218	60	3.199	3.560	91	3.350	3.720
30	2.908	3.236	61	3.205	3.566	92	3.355	3.725
31	2.924	3.253	62	3.212	3.573	93	3.358	3.728
32	2.938	3.270	63	3.218	3.579	94	3.362	3.732
33	2.952	3.286	64	3.224	3.586	95	3.365	3.736
34	2.965	3.301	65	3.230	3.592	96	3.369	3.739
35	2.979	3.316	66	3.235	3.598	97	3.372	3.744
36	2.991	3.330	67	3.241	3.605	98	3.377	3.747
37	3.003	3.343	68	3.246	3.610	99	3.380	3.750
38	3.014	3.356	69	3.252	3.617	100	3.383	3.754
39	3.025	3.369	70	3.257	3.622	---	---	---
注：当测区数量大于100时，可按测区数量为100取值。								

参 考 文 献

- [1] GB 50300—2013 建筑工程施工质量验收统一标准
 - [2] GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
 - [3] GB/T 50315—2011 砌体工程现场检测技术标准
 - [4] GB/T 50344—2019 建筑结构检测技术标准
-