

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T 974—2015

路面雷达检测路面面层厚度方法

The methods of road surface radar testing the thickness of road surface

2015-06-30 发布

2015-08-01 实施

陕西省质量技术监督局

发 布

前　　言

本标准由陕西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：西安公路研究院。

本标准主要起草人：梁武星、刚增军、钱学东、李小刚、王磊、屈战辉、刘立学、雷晓锋、王新刚、习雅君。

本标准由西安公路研究院负责解释。

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：西安公路研究院；

电话：029-87827253；

地址：陕西省西安市高新区高新六路60号；

邮编：710065。

路面雷达检测路面面层厚度方法

1 范围

本标准规定了路面雷达检测沥青路面和水泥混凝土路面面层厚度方法的基本规定、路面雷达测试系统的基本要求、路面雷达设备参数的选择、路面雷达现场测试方法、数据处理、测试结果的评定、检测报表格式。

本标准适用于公路工程路面面层施工、工程验收及旧路调查等厚度检测。

2 基本规定

路面雷达应用必要条件:

- a) 路面面层与下承层应具有明显的介电性差异;
- b) 被检测面层厚度宜在 0cm~30cm 之间;
- c) 路面应干燥、平整。

3 路面雷达测试系统的基本要求

3.1 测试系统必须具备防尘、防潮、防震功能。

3.2 测试系统距离标定误差应满足: $\leq 0.1\%$ 。

3.3 测试系统工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。

3.4 测试系统测量的精度应按照表 1 规定:

表1 测试系统测量精度技术要求

测量厚度(mm)	0~100	100~250	250~300
测量误差(mm)	±3	±5	±10

3.5 雷达天线宜采用空气耦合天线，带宽能适应所选择的发射脉冲频率。

3.6 收发器脉冲宽度: $\leq 1.0\text{ns}$ ，时间信号处理能力须能适应所需的测试深度。

4 路面雷达设备参数的选择

4.1 检测路面厚度小于 200mm 时，宜选用中心频率为 2.5 GHz 的雷达天线；路面厚度为 200mm~300mm 时，宜选用中心频率为 2.2GHz 的雷达天线。

4.2 检测时，推荐使用 8ns~10ns 档次时窗宽度。

4.3 检测时，宜采用 20cm~30cm 采样间距。

5 路面雷达现场测试方法

5.1 路面雷达现场测试工作程序为：接受检测任务——收集相关资料、编写大纲——调试设备——现场标定相对介电常数——开展检测——数据处理——结果评价。

5.2 测试前应检查主机、天线及其运行情况，使各部件均处于正常状态。

5.3 进行比对标定试验，确定检测段落所检测面层的相对介电常数。标定方法有两种，一种为钻芯取样标定法，一种为埋设铝箔无破损标定法。

5.3.1 钻芯取样标定法

在路面结构、材料、施工工艺相同的路段随机钻取至少 i ($i \geq 3$) 个芯样，用路面雷达测定雷达波在每点的双程走时 t_i ，钻取芯样后现场测定厚度 h_i 。按照公式(1)计算每个芯样处的相对介电常数。

$$\varepsilon_{ri} = \left(\frac{t_i \times c}{2h_i} \right)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中：

ε_{ri} ——第 i 个芯样处的相对介电常数；

t_i ——雷达波在第 i 个芯样处的双程走时 (ns)；

c ——电磁波在空气中的传播速度，取300mm/ns；

h_i ——钻取第 i 个芯样的厚度 (mm)。

钻芯取样数量应符合公式(2)的要求，不符合时应继续增加钻芯取样数量，直到符合为止。

$$n < \left(\frac{\mu_{\alpha/2} \delta_0}{\Delta \varepsilon_r} \right)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中：

n ——检测段落标定相对介电常数所需芯样数；

$\mu_{\alpha/2}$ ——置信水平下的统计量（置信水平取90%、95%、99%对应的统计量分别为1.645、1.96、2.582）；

δ_0 —— i 个芯样的相对介电常数 ε_{ri} 的标准差；

$\Delta \varepsilon_r$ ——厚度偏差引起的相对介电常数最小偏差。

$$\Delta \varepsilon_r = \min \left[\left| \left(\frac{t_i \times c}{2(h_i - \Delta h)} \right)^2 - \varepsilon_{ri} \right| \right] \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中：

$\Delta \varepsilon_r$ ——厚度偏差引起的相对介电常数最小偏差；

t_i ——雷达波在第*i*个芯样处的双程走时 (ns)；

C ——电磁波在空气中的传播速度，取300mm/ns；

h_i ——钻取第*i*个芯样的厚度 (mm)；

Δh ——厚度允许最大偏差值，按照表1中对应测量误差取值 (mm)；

ϵ_{ri} ——第*i*个芯样处的相对介电常数。

钻芯取样数量满足公式(2)时，以*n*个芯样的相对介电常数 ϵ_{ri} 的平均值作为检测段落的相对介电常数 ϵ_r ，按照公式(4)进行计算：

$$\epsilon_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \epsilon_{ri} \quad \text{.....(4)}$$

式中：

ϵ_r ——检测段落平均相对介电常数；

n ——检测段落标定相对介电常数所需芯样数；

ϵ_{ri} ——第*i*个芯样处的相对介电常数。

5.3.2 预先埋设铝箔无破损标定法

在需测试路面上至少随机选取*i* (*i*≥3) 个点，在每点的面层和基层之间预先埋设铝箔（宜选用尺寸为60cm×75cm，厚度为0.2mm铝箔），埋设工作应结合路面施工进行，当路面铺筑完成后应对埋设铝箔位置进行恢复，通过高程测量来确定每一点埋设铝箔处路面面层厚度 h_i ，在每一个铝箔埋设点采集雷达波双程走时 t_i ，根据公式(1)计算每一点的相对介电常数，根据公式(2) 来确定埋设点数是否满足要求，若不满足要求，则应钻芯增加标定相对介电常数的芯样数量，直到满足为止。

5.4 现场测试时，应根据检测的任务要求、路况和场地条件，因地制宜布置测线。测线宜沿公路纵向方向布设在行车轮迹带上，其横向线距宜为 1.0m~2.0m，发现异常可适当加密。

5.5 检测仪器有关测试参数应设置正确合理，观测数据准确可靠。及时标记厚度检测中发现雷达图像异常点，必要时应进行复检。

5.6 现场测试时应做好记录，包括测区、路面结构、测线号、测量方向、测线的起止桩号、天线类型、环境因素等，并随时记录桥隧结构物的位置。

5.7 现场测试完成后，应逐一核实现场记录和雷达波形，若发现错误应及时补记和补测。

6 数据处理

6.1 要求

原始数据记录应完整，里程标记应准确。

6.2 雷达信号的预处理

表2 路面厚度质量检测表 (续)

项目名称:

合同段:

单位工程: 路面工程

分部工程: 路面面层

桩号	厚度		标准值													
	cm			cm			cm			cm						
	左幅	右幅														
K1+050			K1+330			K1+610			K1+890			代表值≥ * 单点合格值 ≥*				
K1+060			K1+340			K1+620			K1+900							
K1+070			K1+350			K1+630			K1+910							
K1+080			K1+360			K1+640			K1+920							
K1+090			K1+370			K1+650			K1+930							
K1+100			K1+380			K1+660			K1+940							
K1+110			K1+390			K1+670			K1+950							
K1+120			K1+400			K1+680			K1+960							
K1+130			K1+410			K1+690			K1+970							
K1+140			K1+420			K1+700			K1+980							
K1+150			K1+430			K1+710			K1+990							
K1+160			K1+440			K1+720										
K1+170			K1+450			K1+730										
K1+180			K1+460			K1+740										
K1+190			K1+470			K1+750										
K1+200			K1+480			K1+760										
K1+210			K1+490			K1+770			总点数:							
K1+220			K1+500			K1+780			合格数:							
K1+230			K1+510			K1+790			平均值:							
K1+240			K1+520			K1+800			均方差:							
K1+250			K1+530			K1+810			代表值:							
K1+260			K1+540			K1+820			合格率:							
K1+270			K1+550			K1+830										

复核:

检测:

检测日期: